



TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동)

TEL (031)8059-0171 FAX (031)8059-0172

성적서번호 : TAK-2020-078659

접 수 일 자 : 2020년 05월 20일

대 표 자 : 이재필

시험완료일자 : 2020년 05월 29일

업 체 명 : (주)태화이엔지

주 소 : 경기도 화성시 팔탄면 온천로 49-21

시 료 명 : Ladder Tray(HDG시편)

시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
인장강도	N/mm ²	-	355	KS B 0802 : 2003
연신율	%	-	40	KS B 0802 : 2003
굽힘시험	-	-	이상없음	KS B 0804 : 2001
아연부착량	g/m ²	-	606	KS D 0201 : 2016
황산동시험(1회)	-	-	이상없음	KS D 0201 : 2016

- 인장시험 (KS B 0801 : 5호 시험편)
 - 굽힘시험 (4.1항, 안쪽반지름(r)=밀착, 굽힘각도 : 180 °)

- 아연부착량 (간접법 : 삼염화안티몬액)

- 용 도 : 품질관리용

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인인 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Kang Se Ho

작성자 : 강세호

Tel : 02-2092-3638

Moon Suk Park

기술책임자 : 박문석

Tel : 1577-0091(ARS ①-④)

2020년 05월 29일

KTR 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code

원본대조필

